

 **JNO System Flake** udlægges i en 2-3 mm tykkelse tilsat dekorative flakes

 **JNO System Flake** kan leveres i utal af farver og blandinger efter eget ønske.

 **JNO System Flake** tillader os at levere granit eller marmor lignende gulve på en brækdæl af den tid der anvendes på traditionelle systemer.

 **JNO System Flake** er specielt designet til dekorative overflader og kan nemt tilpasses.

 **JNO System Flake** kan leveres med skridsikring efter ønske.

FLAKE



BENYTTELSE

JNO Sytem Flake er den ideelle løsning til områder med meget gående trafik og let industri. Vi anbefaler JNO System Flake til butikker, supermarkeder, hospitaler, skoler, hoteller, kontor miljøer, receptioner, omklædningsfaciliteter, toiletter m.m. områder hvor der er høje krav til rengøringsvenlighed, hygiejne og miljø, men som også gerne vil have et unikt design.

HÆRDETID 2 TIMER

Med en gulvlægning fra JNO Gulve undgår du produktionsstop, nedlukning eller længerevarende afspærringer. JNO Gulve hærdet på kun 2 timer, hvorefter gulvet kan tages i brug og belastes fuldt ud. Diverse afledte omkostninger reduceres samtidigt væsentligt og gør valget af en ny gulvudlægning eller renovation overskuelig for selv den travleste industri.

VEDLIGEHOLD


JNO Gulve tåler regelmæssig rengøring med alle kendte rengøringsmaskiner og materialer. Vi anbefaler brugen af cylindermaskiner med indbygget vakuum for den absolutte hygiejne. Derudover kan rengøring med fordel udføres med affedningsmiddel eller øvrige almindelige rengøringsmidler.

JNO Gulves unikke kemiske binding gør, at både nye og gamle gulvlag binder til hinanden og danner en monolitisk enhed. Ved eventuelle senere ændringer, udvidelser og ved generel vedligeholdelse undgår du revnedannelser og delaminering. Det forlænger levetiden markant og muliggør pletvise reparationer ved eventuelle brugsskader frem for udskiftning.

LEVETID

Under optimale forudsætninger for udlægning, brug og vedligeholdelse holder et JNO gulv erfaringsmæssigt i over 30 år. En fordel ved belægningstypen er dens mulighed for løbende reparationer, udvidelser og ændringer, hvilket yderligere forlænger JNO gulvets levetid.

JNO Gulve yder garanti på alle anbefalede løsninger



SPECIFIKATION

Produkt:	JNO System Flake
Finish:	Silkemat
Tykkelse:	Standard 2-3 mm
Farve:	Standard farve iht farvekort Specialfarver efter forespørgsel
Underlag:	Se udlægningsanvisninger
Leverandør:	JNO Gulve ApS
Producent:	AcryliCon Polymers GmbH



Underlaget

For at sikre gulvbelægningen den optimale levetid med en stærk binding til betonen, bliver det relevante gulvareal grundigt undersøgt. Betonen evalueres og forberedes til gulvudlægningen. Den underliggende beton skal være af styrkeklasse C 20 eller bedre. Betonens styrke og kvalitet skal være gennemgående også i overfladen med jævn konsistens uden finstof.

Forudsætningen for en optimal udlægning er en homogen overflade fri for løse partikler, støv, olie og snavs. Fugtindholdet i undergulvet må ikke være mere end 5%, fugtvandring eller optrængning til overfladen må ikke forekomme. Det er vigtigt at informere JNO Gulve om undergulvets specifikationer, særligt hvis gulvet er behandlet eller tilsat additiver. Gulvtemperaturen skal ligge mellem +5°C til +27°C. Kontakt JNO Gulve såfremt der ønskes udlægning under andre temperaturforhold.

JNO Gulve vil udføre tests på det aktuelle areal før udlægning. Gennem en hærde- og vedhæftningstest kortlægges beton/underlagets kvalitet, porøsitet, fugtindhold og eventuel forurening. Det sikrer at proces og kvalitet lever op til JNO Gulves høje standarder.

Disclaimer

Denne information og al yderligere teknisk rådgivning er baseret på forskning og erfaring. Informationen indebærer ikke JNO Gulves forpligtelse eller anden juridisk ansvar, herunder eksisterende tredjemands immaterielle rettigheder, især patentrettigheder. Der tages forbehold for ændringer af teknisk karakter. Produktegenskaber, der er beskrevet i dette materiale, kan efterprøves ved diverse test. Disse bør foretages af kvalificerede eksperter i samråd med JNO Gulve.

Teknisk Information

Trykstyrke	(DIN 1164):	60 N/mm ²
Brudstyrke ved bøjning	(DIN 1164):	25 N/mm ²
Elasticitetsmodul	(DIN 53457):	3160 N/mm ²
Vandabsorption 4 dage	(DIN 53495):	mindre end 0,1%
Brudforlængelse	(DIN 53445):	43%
Overflademodstand	(ASTM D 147):	6.01012 ohm
Temperaturbestandighed:		Op til 68°C
Kemisk resistens:		Se separat resistensliste.
Skridsikkerhed (SCOF-ASTM C-1028):	Tør: 0,84	Våd: 0,85
...Med bauxit:	Tør: 1,14	Våd: 1,10

FLAKE

Egenskaber

- Transparente
- Opløsningsmiddel- og VOC frie
- Medium viskose
- Miljøvenlige
- 2-komponent modificeret methylnmethacrylat (MMA)



Installation

JNO Bodycoat sikrer ensfarvet belægning, høj slidstyrke og lang levetid.

JNO Sealer anvendes som transparent topcoat og tilfører gulvet et ekstra slidstyrkelag.

Hærdetiden er maksimalt 2 timer ved +20°C.

Laveste lægningstemperatur er +5°C.

JNO Gulve tilbyder også gulvløsninger til områder med temperaturer ned til -25 °C.